



FARBENKARTE

REGAN<sup>®</sup>

VISKOSEFASER



**FARBENKARTE**  
**REGAN®**  
**VISKOSEFASER**

**VVB CHEMIEFASER UND FOTOCHEMIE WOLFEN**

## **Erläuterungen zur Farbenkarte**

Die vorliegende Farbenkarte wurde von der VVB Chemiefaser und Fotodemie Wolfen, zusammen mit den Abnehmern erarbeitet. Sie enthält Standardfarben von REGAN<sup>®</sup>-B (VIF-bf), REGAN<sup>®</sup>-W (VIF-wf) und REGAN<sup>®</sup>-T (VIF-tt).

Es wurden weitgehend die Wünsche der Textilindustrie berücksichtigt, die jährlich neu abgestimmt werden sollen.

Spezielle Farbwünsche können über Sondervereinbarungen mit den Faserherstellern vereinbart werden.

Die im VEB Filmfabrik Wolfen und VEB Zellstoff- und Zellwollewerke Wittenberge eingesetzten Schwefel- und substantiven Farbstoffe wurden beibehalten. Es werden die in der Farbenkarte vor jeder Gruppe angeführten Farbedtheiten garantiert. Sie erreichen mindestens die in den z. Z. der Herausgabe der Farbenkarte gültigen TGL der Textilindustrie festgelegten Werte für die Finalprodukte.

Sollten über den Inhalt dieser Farbenkarte hinaus, insbesondere zu den Farbedtheiten, weitere Informationen benötigt werden, so geben der „Zentrale Chemiefaserberatungsdienst“ der VVB Chemiefaser und Fotodemie im ITC Rudolstadt-Schwarza und die Fachberater der Chemiefaserwerke jederzeit gern Auskunft.

## **Lieferbedingungen**

Die Lieferungen erfolgen nach den jeweils geltenden Allgemeinen Lieferbedingungen und verbindlichen Standards für Chemiefasern.

Inlandsbestellungen sind zu richten an

VVB Chemiefaser-Bilanzgruppe Karl-Marx-Stadt,  
Adelsbergstraße 349.

Exportbestellungen sind zu richten an

VVB Chemiefaser und Fotochemie Wolfen oder  
Deutscher Innen- und Außenhandel Textil Berlin.

Bei Bestellungen sind Farb-Nr. und Farbbezeichnung anzugeben.

Lieferfristen für die einzelnen Farben nach Vereinbarung.

Farbabweichungen zur Farbkarte im angelieferten Fasergut sind bis zur Stufe 4 des Graumaßstabes zur „Änderung der Farbe“ zulässig. Für die Einstufung der Farbgleichmäßigkeit gelten die beim DAMW hinterlegten Belegmuster für WOLPRYLA®.

Weitere spezielle Abmachungen können mit den Chemiefaserwerken festgelegt werden.

# REGAN<sup>®</sup>-B

(Viskosefaser B-Typ)

Hergestellt mit Pigmentfarbstoffen

Faserfeinheit	{	Nm 6000 - 5600
		mtex 170 - 180 (den 1,5 - 1,6)
Schnittlänge		mm 38 - 40

Folgende Mindestfarbedtheiten werden garantiert:

Lichtechtheit bis $\frac{1}{3}$ RTT	4
Lichtechtheit über $\frac{1}{3}$ RTT	5
Waschedtheit a (40° C)	4
Schweißechtheit	4
Reibechtheit tr.	4

- Preisklasse I  
II  
III  
IV  
V

Hersteller: VEB Sächs. Zellwolle Plauen

804  
Hellbelge  
I



402  
Honig  
I



410  
Gelb  
I



401  
Creme  
I



420  
Altgold  
III



424  
Gold  
II



418  
Ocker  
III



809  
Hellkupfer  
II



811  
Kupfer  
III



620  
Rot  
IV



624  
Tomate  
IV



304  
Bastgrün  
II



324  
Grün  
III



202  
Hellblau  
I



217  
Blau  
III



220  
Blau  
IV



101  
Perlgrau  
I



115  
Grau  
I



119  
Grau  
II



120  
Grau  
I



130  
Schwarz  
II



# REGAN<sup>®</sup>-W

(Viskosefaser W-Typ)

Hergestellt mit Pigmentfarben

Faserfeinheit	{	Nm 4000 - 1800
		mtex 250 - 5600
Schnittlänge		den 2,25 - 5,0
		mm 40 - 100

Folgende Mindestfaserbedtheiten werden garantiert:

Lichtechtheit bis $\frac{1}{3}$ RTT	4
Lichtechtheit über $\frac{1}{3}$ RTT	5
Waschechtheit a (40° C)	4
Schweißechtheit	4
Reibechtheit tr.	4

Preisklasse I

II

III

IV

V

Hersteller: VEB Spinnstoffwerk „Otto Budwitz“ Glauchau

138  
Zitrone  
I



325  
Perlrosé  
I



74  
Scharlach  
V



237  
Rot  
IV



211  
Rot  
IV



58  
Mittelgrün  
III



59  
Grün  
II



269  
Grün  
III



213  
Grün  
III



78  
Türkis  
II



95  
Bleu  
I



106  
Blau  
III



212  
Kosmos  
V



116  
Marineblau  
III



169  
Silbergrau  
I



12  
Schwarz  
II



# REGAN<sup>®</sup>-W

(Viskosefaser W-Typ)

Hergestellt mit Schwefel- und substantiven Farbstoffen

Faserfeinheit	{	Nm 2400
		mtex 420
		den 3,75
Schnittlängen		mm 60 80 100

Folgende Mindestfarbedtheiten werden garantiert:

Lichtechtheit bis $\frac{1}{3}$ RTT	4
Lichtechtheit über $\frac{1}{3}$ RTT	5
Waschechtheit a (40° C)	4
Schweißechtheit	4
Reibechtheit tr.	4

Preisklasse I

II

III

IV

V

Hersteller: VEB Filmfabrik Wolfen

6916  
Gelb  
III



6918  
Orange  
II



6527  
Creme  
I



450  
Mode  
I



6826  
Havanna  
II



6721  
Braun  
III



6813  
Khaki  
II



N 5  
Admiral  
III



B 5  
Tinte  
III



207  
Mittelmarine  
III



801  
Perle  
I



6783  
Hellgrau  
I



277  
Hellgrau  
I



6364  
Blaugrau  
I



P 222  
Schwarz  
III



# REGAN<sup>®</sup>-T

(Viskosefaser T-Typ)

Hergestellt mit Schwefel- und substantiven Farbstoffen  
Faserfeinheiten:

VEB Filmfabrik Wolfen

Nm	1300*)	640*)	450*)	300	200
mtex	760	600	2200	3400	5000
den	7	14	20	30	45

Schnittlängen:

VEB Filmfabrik Wolfen

mm	60*)	80*)	100*)	120	150
----	------	------	-------	-----	-----

\*) VEB ZZ Wittenberge

Folgende Mindestfarbbedtheiten werden garantiert:

Lichtedtheit bis $\frac{1}{3}$ RTT	4
Lichtedtheit über $\frac{1}{3}$ RTT	5
Wasseredtheit (leicht)	3

Preisklasse I

II

III

IV

V

Hersteller: VEB Filmfabrik Wolfen

(alle angeführten Faserfeinheiten, Schnittlängen und Farben)

und VEB Zellstoff- und Zellwollewerk  
Wittenberge

(die mit \*) bezeichneten Faserfeinheiten, Schnittlängen und Farben)

6860\*)  
Blau  
III



6932  
Hellgrün  
II



6981  
Grün  
III



6710  
Grün  
III



P 222\*)  
Schwarz  
III



6983  
Gelb  
I



6984  
Dunkelgelb  
II



7010  
Orange  
II



6923 \*)  
Rot  
III



6903 \*)  
Kupfer  
II



6826  
Havanna  
II



6721  
Braun  
III



6833  
Lichtblau  
I

