

71260/20

Anforderungen	Güteklassen		
	S	1	2
Verklebungen und Viskosebatzen je 100 g Flocke	2	4	6
Stück höchstens			
Feuchtigkeitsgehalt bei Anlieferung ²⁾	6 bis 14		6 bis 16
%			
Dicke Fasern	50	100	200
Dickeneinheiten höchstens			
Anzahl der Fasern mit fehlerhaftem Querschnitt	0,03	0,1	0,2
% höchstens			
Bandgewichtsschwankungen	± 2,2	± 3,5	± 5,0
%			
Äußere Verunreinigungen	keine		

²⁾ Die angegebenen Werte gelten nicht für die Bestimmung des Handelsgewichtes.

Prüfung nach TGL 651 : 1, Abschnitt 5

Kennzeichnung, Verpackung und Transport nach TGL 651 : 1, Abschnitt 6 und 7

VEB FILMFABRIK AGFA WOLFEN
WOLFEN, KREIS BITTERFELD