

Ablieferung Nr.:	VEB Filmfabrik Wolfen / Fotochemisches Kombinat TEXTIL-TECHNIKUM	A 186
Datum:		Versuch Nr.: 753-3072
ausgestellt:	Testauswertung	Stück Nr. 3
an Labor:		

Artikel: 1) <u>Paullover</u>	Größe: <u>48</u>	Gewicht:	Träger: <u>Segert</u>
Nm:	Bindung:		
Material:	10 % PVC-F - wt 0,42 tex / 100 ^m /m Wolfen		
	65 % PE-F 0,44 tex / 58 " pillarm Crim mit schau		
	25 % VI-F - wt 0,42 tex / 60 " Schwarza		

Technologie:

Zweck der Testung: Mischung I

ausgegeben am 13. Nov. 1973

1. Tragperiode/Waschversuch Std.				Beurteilungen:	
ausgeg.:		abgeg.:		16. Nov. 1973 Vorderteil u Rückenteil Unverändert Ärmel gering schwierig u ausgebeult + einige große Pillinge	
Maße	neu	vor dem Waschen	nach dem Waschen	19. Nov. 1973 Ärmel, nach etwas schwierig wird wie Ausgangsform	
hintere Länge	62,5	61,5-1,6	60,5-3,2		
Breite	57,5	57,5+0	55,5-3,5		
Ärmellänge	55,5	54,0-2,7	53,5-3,6		
Datum					

2. Tragperiode Std.				Beurteilungen:	
ausgeg.:		abgeg.:		22. Nov. 1973 Vorderteil u Rückenteil, unter- halb leicht aufgerauht Ärmel leicht schwierig u ausgebeult u mehrere große Pillinge, sehr stark verschmutzt	
Maße		vor dem Waschen	nach dem Waschen	23. Nov. 1973 Vorderteil u Rückenteil am Rand unten leichte Aufrauhtung Ärmel leichte Aufrauhtung u mehrere große Pillinge nach drei Wäsche noch verschmutzt	
hintere Länge		60,5 - 3,2	60,5 - 3,2		
Breite		56,5 - 1,7	57,0 - 0,8		
Ärmellänge		54,0 - 2,8	54,0 - 2,7		
Datum					

3. Tragperiode Std.				Beurteilungen:	
ausgeg.:		abgeg.:		26. Nov. 1973 allgemeine Aufrauhtung Ärmel stärkere Aufrauhtung u mehrere große Pillinge	
Maße		vor dem Waschen	nach dem Waschen	27. Nov. 1973 Beurteilt wie am 26. 11. 73	
hintere Länge		60,5 - 3,2	60,5 3,2		
Breite		57,0 - 0,8	56,0 2,6		
Ärmellänge		53,5 - 3,6	54,0 2,7		
Datum					

4. Tragperiode Std.				Beurteilungen:	
ausgeg.:		abgeg.:		29. Nov. 1973 allgemeine leichte Aufr. Ärmel stärkere Aufr. u mehrere Pillinge leicht schwierig u ausgebeult	
Maße		vor dem Waschen	nach dem Waschen	29. Nov. 1973 allgemeine leichte Aufr. Ärmel starke Aufr. u mehrere Pillinge	
hintere Länge		60,0 4,0	60,5 3,2		
Breite		56,5 1,8	55,5 3,5		
Ärmellänge		52,5 5,4	54,5 1,8		
Datum					

5. Tragperiode/Waschversuch				Std.
ausgeg.:		abgeg.:		
Maße	neu	vor dem Waschen	nach dem Waschen	
hintere Länge		60,537	60,532	
Breite		56,518	56,518	
Ärmellänge		54,027	54,027	
Datum				

Beurteilungen:
 5. Dez. 1973 Allgemeine stärkere Aufr. in mehrere Pillinge, Ärmel leicht schwierig & ausgebeult
 03. Dez. 1973 Beurteilt wie vor der Wäsche Ärmel nicht mehr schwierig & ausgebeult

6. Tragperiode				Std.
ausgeg.:		abgeg.:		
Maße		vor dem Waschen	nach dem Waschen	
hintere Länge		60,040	60,040	
Breite		56,026	55,535	
Ärmellänge		54,027	54,027	
Datum				

06. Dez. 1973 An allen Teilen stärkere Aufr. in viele Pillinge Ärmel leicht schwierig & ausgebeult
 06. Dez. 1973 An allen Teilen starke Aufr. in viele Pillinge

7. Tragperiode				Std.
ausgeg.:		abgeg.:		
Maße		vor dem Waschen	nach dem Waschen	
hintere Länge		60,040	60,040	
Breite		56,026	55,535	
Ärmellänge		53,536	54,027	
Datum				

10. Dez. 1973 Alle Teile stärkere Aufr. in viel Pillinge, Ärmel leicht schwierig & ausgebeult
 10. Dez. 1973 Nach der Wäsche unverändert, Ärmel nicht mehr schwierig & ausgebeult

8. Tragperiode				Std.
ausgeg.:		abgeg.:		
Maße		vor dem Waschen	nach dem Waschen	
hintere Länge		60,040	60,040	
Breite		56,026	56,026	
Ärmellänge		54,027	54,518	
Datum				

13. Dez. 1973 Beurteilung wie zum 10. Dez. 73
 13. Dez. 1973 Nach der Wäsche unverändert

Zusammenfassung der Beurteilungen:				
9. Tragperiode				
hint. Länge	59,0	5,6	60,0	4,0
Breite	57,0	-0,8	55,0	4,3
Ärmellänge	53,0	4,5	52,5	5,4

17. Dez. 1973 Sehr starke Aufr. Ärmel stark schwierig & ausgebeult
 17. Dez. 1973 Nach der Wäsche unverändert

10. Tragperiode				
hintere Länge	60,0	4,0	59,0	
Breite	56,0	2,6	56,0	
Ärmellänge	53,0	4,5	54,0	

20. Dez. 1973 Sehr starke Aufr. in viele Pillinge, Ärmel stark schwierig & ausgebeult
 20. Dez. 1973 Nach der Wäsche unverändert

Ablieferung Nr.:	VEB Filmfabrik Wolfen / Fotochemisches Kombinat TEXTIL-TECHNIKUM	Versuch Nr.:
Datum:	Testauswertung	Stück Nr.
ausgestellt:		
an Labor:		

Artikel:	Größe:	Gewicht:	Träger:
----------	--------	----------	---------

Nm:	Bindung:
-----	----------

Material:

Technologie:

Zweck der Testung:

..... Tragperiode/Waschversuch Std.				Beurteilungen:
ausgeg.:		abgeg.:		<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">1. W. 2. W. 3. W.</div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
Maße	neu	vor dem Waschen	nach dem Waschen	
hintere Länge				
Breite				
Ärmellänge				
Datum				

..... Tragperiode Std.			
ausgeg.:		abgeg.:	
Maße	vor dem Waschen	nach dem Waschen	
hintere Länge	101		
Breite			
Ärmellänge			
Datum			

..... Tragperiode Std.			
ausgeg.:		abgeg.:	
Maße	vor dem Waschen	nach dem Waschen	
hintere Länge			
Breite			
Ärmellänge			
Datum			

..... Tragperiode Std.			
ausgeg.:		abgeg.:	
Maße	vor dem Waschen	nach dem Waschen	
hintere Länge			
Breite			
Ärmellänge			
Datum			

